

ООО «Лизинг-Оптима»

ИНН 7802370351 КПП 780201001 ОГРН 5067847495876 ОКПО 96821150 ОКАТО 41215506000 ОКТМО 41615106

Юр. адрес: 188950, Ленинградская обл. Выборгский р-он, г. Каменногорск, ул. Кохова, дом 6А, офис 1

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 04072025/019-1

От « » 20 г.

Наименование продукции:

Щебень гранитный смесь фракций св. 20 до 40 мм.

Разновидность щебня:

Щебень из горных пород

Производитель:

ООО «Лизинг-Оптима»

Месторождение: «Озерный»

Карьер «Озерный»

Качественные показатели щебня

№ n/n	Наименование показателя	Результаты испытаний
1	<i>Зерновой состав щебня (полные остатки на ситах, % по массе)</i>	
	1,25D	0,00
	D	3,18
	0.5 (D+d)	56,22
	d	95,44
2	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	13,2
3	Насыпная плотность, т/м ³	1,38
4	Содержание зерен слабых пород, % по массе	0,0
5	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	0,7
	Содержание глины в комках	нет
6	Марка по дробимости	1200
7	Марка по истираемости	И1
8	Марка по морозостойкости	F300
9	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов A _{эфф} Бк/кг	207±34
10	Устойчивость структуры щебня против распадов, %	1,1
11	<i>Содержание вредных компонентов и примесей:</i>	
	Аморфные разновидности диоксида кремния, растворимые в щелочах	21,3
	Сульфаты и сульфиды в пересчете на SO ₃ , % по массе	0,5
	Пирит, % по массе	1,3
	Галогенные соединения в пересчете на ион хлора, % по массе	0,02
	Свободные волокна асбеста, % по массе	0,01
	Угля и древесных остатков, % по массе	0,3
	По объему каждого из перечисленных, порообразующих минералов (магнетита, гематита, гематита и др., апатита, нефелина, фосфорита) или их суммы в количестве	1,2
		3,4

Заключение:

Щебень гранитный смесь фракций св. 20 до 40 мм., соответствует требованиям ГОСТ 8267-93
«Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ»

Количество продукции	
Наименование и адрес потребителя:	
Контролер (лаборант)	



М.П.